

Fólie ECO PLUS lesklá a matná

Popis: Řada Eco Plus je monomerická PVC fólie, s průhledným, semi-permanentním, disperzním, akrylátovým lepidlem.

Upotřebení: Pro svůj lesklý nebo matný povrch ve spojení s vysokým stupněm pružnosti a tvarovou přizpůsobivostí je řada Eco Plus vhodná i pro nehladké povrchy. Díky vynikajícím řezným a zpracovatelským vlastnostem je speciálně navržena pro popisování a zdobení reklamních tabulí.

Skladování: Po použití skladujte materiál v původním obalu a použijte přibalenou ochranu hran. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 50% relativní vlhkosti a při 20 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 18 měsíců.

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Tloušťka fólie	70µm	
Lepidlo	Průhledné, disperzní, akrylátové, semi-permanentní lepidlo	
Podkladový papír	Jednostranný, silikonový papír, 120g/m ²	
Lepivost Dimenzionální stabilita	4,0 N/cm <0,25mm	
Pevnost v tahu	md: >8,8 kN/m cd: >5,0 kN/m	
Živostnost fólie v exteriéru	3-5 let	
Teplotní rozmezí při aplikaci	+ 10°C až + 40°C	
Teplotní rozmezí po dobu využití	- 20°C až + 50°C	

Rozměry:

Délka, jádro role	50 bm navinutých na 3palcovém jádru, odběr možný od 1 bm	
Výrobní šířka	610mm, 1220mm	

Bezpečnostní list:

Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad.

Upozornění: Údaje v tomto technickém listu výrobku jsou založeny na testech provedených výrobcem a které výrobce považuje za spolehlivé a relevantní pro trh. Data vždy představují průměrnou hodnotu, minimální hodnotu nebo maximální hodnotu. Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.
Vydání z října 2014