

SBF05 Frontlit banner matný, 440g

- Popis:** PVC laminovaný, polyesterový banner 510g.
- Upotřebení:** Pro krátkodobou vnitřní i venkovní bannerovou reklamu.
- Inkousty a tiskárny:** Univerzálně použitelný s tiskárny používající solventní, eko-solventní, UV a latexové inkousty.
- Potisk:** Tisková strana je vnější strana. Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Laminace:** Doporučujeme tekuté laminování vhodnými tekutými lamináty. Před laminováním se ujistěte, že se tisk zcela odpařil (doporučujeme 48 hodin).
- Svařování** Lze svařovat vysokofrekvenčně nebo horkým vzduchem. Při horkovzdušném svařování dbejte na přesné nastavení teploty a dostatečný přesah. Případně materiál prošijte nití odolnou proti roztržení.
- Skladování:** Materiál po tisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 40 až 65 % relativní vlhkosti vzduchu a při 18 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle dobu 12 měsíců.
- Technické údaje:**

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Nosná látka	Polyester	DIN EN ISO 2060
Plošná hmotnost	Ca. 440 g/m ²	+/- 10 g/m ²
Hmotnost látky	Ca. 65 g/m ²	
Nosná konstrukce	18 x 12/inch ²	
Pevnost lepidla na laminátovém povrchu	60 N /5cm	DIN 53357
Odolnost proti přetržení	Warp 590 x Weft 650 N/5cm DIN 53354	DIN 53354
Rozsáhlá odolnost proti přetržení	Warp 100 x Weft 120 N/5cm DIN 53354	DIN 53354
Odolnost proti ohni	Podle certifikátu B2	DIN 4102-B2

Bezpečnostní list:

REACH	Následující látka je přítomna v koncentracích vyšších než 0,1 hmotnostní % : 14,77% až (2-ethyl/hexyl))ftalát (DEHP)
RoHS	Výrobek je v souladu s nařízením RoHS 2002/95/ES

Upozornění:

Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotíštěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset neneseme žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Vydání z srpna 2020.