SFP230G Fotopapír lesklý, 230g

Popis: Lesklý, fotopapír s povrchovou úpravou polyeténu (PE)

Upotřebení: Fotorealistické, velkoformátové obrazy a reklamní grafika v interiéru

Vlastnosti: Vynikající kvalita obrazu, dobrá rovinnost, skvělá tuhost a vysoká bělost papíru. Materiál umožňuje rychlé schnutí inkoustu. Povrch má dobrou odolnost proti poškrábání, dále odolnost proti (stříkající) vodě a lze jej používat i bez ochranného laminátu.

Inkousty a tiskárny: Univerzálně použitelný pro tiskárny se solventními, eco-solventními, latexovými a UV inkousty.

Potisk: Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.

Laminace: Papír je vhodný pro laminování za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, že tisk dobře zaschl (doporučujeme 24 hodin).

Skladování: Materiál po tisku ihned zabalte do ochranné fólie, aby jste zabránili jeho znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 35 až 65% relativní vlhkosti a při 10 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Celková hmotnost	230gr (+/- 30)	DIN EN ISO 536
Tloušťka	230µm (+/- 15)	DIN EN 20534
Opacita	>98%	DIN ISO 2471
Lesk	70(60°GE)	DIN EN ISO 2813
Stupeň bělosti	L*93,3 a*2,2 b*-9,1 (+/- 2,5)	CIELAB D50/2°

Rozměry:

Délka, jádro role	30 bm navinutých na 3palcovém jádru
Výrobní šířka	1067mm, 1270mm

Upozornění: Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o

vhodnosti produktu k Vašim účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Verze ze září 2021.