

SV351R Samolepící PVC fólie opakovaně odnímatelná, 100µm

Popis: Samolepící, bílá, matná, monomerická, kalandrovaná PVC fólie 100µm, opakovaně odnímatelná s transparentním, disperzním, akrylátovým lepidlem.

Upotřebení: Pro reklamu v interiéru a krátkodobou reklamu v exteriéru na rovných plochách. V závislosti na okolních podmínkách lze fólii beze zbytku odstranit po dobu maximálně 6 měsíců.

Inkousty a tiskárny: Univerzálně použitelná pro tiskárny se solventními, eko-solventními a UV inkousty.

Potisk: Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.

Laminace: Vhodný pro laminování za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, že tisk dostatečně zaschl (doporučujeme 24 hodin).

Lepení: Vhodná k lepení na pevné, hladké povrchy. Podklad musí být zcela zbaven nečistot, mastnot a zbytků silikonu. Dodržujte danou teplotu při montáži lepení a dostatečné zaschnutí tisku, nejméně 48 hodin. U lakovaného a strukturovaného povrchu je nutno provést testy lepení k posouzení vhodnosti materiálu.

Skladování: Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlhnutí. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 50% relativní vlhkosti a při 20 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Technické údaje:

| Vlastnost | Hodnota | Metoda |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tloušťka fólie | ~ 100µm (+/- 5%) | |
| Krycí papír | Jednostranný, silikonový papír 135g/m ² | |
| Lepidlo | Disperzní, akrylátové lepidlo | |
| Lepivost | 2,2 N/cm (+/- 5%) | |
| Pevnost v tahu | md >8,8kN/m cd >5,0 kN/m | |
| Životnost v exteriéru, v nepotištěném stavu | 3-5 let | Při vertikálním lepení a středoevropských klimatických podmínkách |
| Teplotní rozmezí při aplikaci | + 10°C až + 40°C | |
| Teplotní rozmezí po dobu využití | - 40°C až + 80°C | |

Rozměry:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Délka, jádro role | 50 bm navinutých na 3palcovém jádru |
| Výrobní šířka | 1050mm, 1370mm |

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

Upozornění: Vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům si prosím ověřte vhodnost materiálu pro Vaši aplikaci pomocí vlastních testů. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Udaná trvanlivost zboží může být snížena UV zářením, vlhkostí a znečištěním životního prostředí. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Platí obecné podmínky společnosti Alphaset. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Verze ze září 2021