

SPS135 Premiový, saténový papír, 130g

- Popis:** Vícevrstvý saténový papír
- Upotřebení:** Vnitřní a venkovní reklama, plakátování
- Vlastnosti:** Vynikající kvalita obrazu, velmi dobrá odolnost proti poškrábání, perfektní odolnost proti přehybům a věrohodné podání bílé barvy. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný (podle certifikát FSC).
- Inkousty a tiskárny:** Univerzálně použitelný pro tiskárny se solventními, eco-solventními, latexovými a UV vytvrzovanými inkousty.
- Potisk:** Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu ($> 20^{\circ}\text{C}$) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Laminace:** Papír je vhodný pro laminování za studena do 60°C . Před laminováním se ujistěte, že tisk dobře zaschl (doporučujeme 24 hodin).
- Plakátování:** Papír je odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a ideálně se tak hodí k plakátování. Předpokládaná životnost hotového plakátu je 3 měsíce. Při tisku latexovými inkousty není zaručena dostatečná odolnost proti vodě.
- Skladování:** Materiál po tisku ihned zabalte do ochranné fólie, aby jste zabránili jeho znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 30 až 65% relativní vlhkosti a při 10 až 30°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.
- Technické údaje:**
- | Vlastnost | Hodnota | Metoda |
|------------------|---------------------|----------|
| Celková hmotnost | 130g/m ² | ISO536 |
| Tloušťka | 148μm | ISO534 |
| Opacita | >89% | ISO2471 |
| Barva (D50/2°) | L*95 a*1,2 b*-4 | ISO13655 |
- Rozměry:**
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Délka, jádro role | 61 bm navinutých na 3palcovém jádru |
| Výrobní šířka | 914mm, 1067mm, 1270mm, 1372mm |
- Upozornění:** Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezavazují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o

vhodnosti produktu k Vaším účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Verze ze září 2021.