

SV350H Samolepící PVC fólie High-Tack 100µm

- Popis:** Samolepící, bílá, lesklá, monomerická, kalandrovaná PVC fólie 100µm, s disperzním, akrylátovým lepidlem.
- Upotřebení:** Vhodná k použití na plochách s obtížným povrchem.
- Inkousty a tiskárny:** Univerzálně použitelná pro tiskárny se solventními, eko-solventními a UV inkousty.
- Potisk:** Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Laminace:** Vhodná pro laminování za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, že tisk dostatečně zaschl (doporučujeme 48 hodin).
- Lepení:** Pro lepení na povrchy se špatnou přilnavostí a také pro lepení na nízkoenergetické podklady jako polyethylen, polypropylen, polykarbonát, akrylonitrilbutadienstyren atd. Podklad musí být zcela zbaven nečistot, mastnot a zbytků silikonu. Dodržujte danou teplotu při montáži lepení a dostatečné zaschnutí tisku, nejméně 48 hodin. U lakovaného a strukturovaného povrchu je nutno provést testy lepení k posouzení vhodnosti materiálu.
- Skladování:** Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 50% relativní vlhkosti a při 20 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Tloušťka fólie	100µm (+/- 5%)	
Krycí papír	Jednostranný, silikonový papír 135g/m ²	
Lepidlo	Transparentní, disperzní, akrylátové lepidlo permanentní	
Lepivost	11,3 N/cm	
Pevnost v tahu	md >8,8kN/m cd >5,0 kN/m	
Životnost v exteriéru, v nepotištěném stavu	3-5 let	Při vertikálním lepení a středoevropských klimatických podmínkách
Teplotní rozmezí při aplikaci	+ 10°C až + 40°C	
Teplotní rozmezí po dobu využití	- 40°C až + 80°C	

Rozměry:

Délka, jádro role	50 bm navinutých na 3palcovém jádru
Výrobní šířka	1050mm, 1370mm, 1550mm

Bezpečnostní list:

Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritériemi EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

Upozornění:

Vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům si prosím ověřte vhodnost materiálu pro Vaši aplikaci pomocí vlastních testů. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Udaná trvanlivost zboží může být snížena UV zářením, vlhkostí a znečištěním životního prostředí. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotřítěný materiál. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Platí obecné podmínky společnosti Alphaset. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

Verze ze září 2021.