

SVW100 Perforovaná okenní fólie 150µm s 40% průhledností

- Popis:** Samolepicí, monomerická, kalandrovaná, perforovaná, bílá okenní fólie 150 µm s černou zadní stranou a snímatelným čirým akrylovým lepidlem.
- Upotřebení:** Pro krátkodobou venkovní reklamu na rovných, průhledných plochách - např. na skle.
- Inkoustky a tiskárny:** Vhodné pro tiskárny používající solventní, ekosolventní, latexové a UV inkousty.
- Postisk:** Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (>20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň 24 hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Laminace:** Fólie je vhodná pro laminaci za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, že je tisk zcela zaschlý (doporučujeme 48 hodin). Pro zajištění viditelnosti i za deště a pro snadnější čištění doporučujeme laminaci vysoce transparentním laminátem
- Lepení:** Vhodné pro lepení na skleněné povrchy. Ujistěte se, že povrch je zbaven všech nečistot jako jsou mastnoty, silikon a podobně. Dále dbejte dodržení instalační teploty a dostatečného zaschnutí tisku (cca 48 hodin). Fólii SVW100 přilepte na sucho a okraje chraňte zakrytím laminátem (alespoň 1 cm). Aby jste si ověřili vhodnost materiálu, nejprve různé plochy otestujte zkouškami přilnavosti.
- Skladování:** Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 50 % relativní vlhkosti vzduchu a při 20°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle dobu 12 měsíců
- Technické údaje:**

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Tloušťka fólie	~ 150µm (+/- 10µ)	
Krycí papír	175g/m ² (+/- 5g/m ²)	posilikonovaný
Průměr otvoru	1,60 mm	
Vzdálenost otvorů	2,4 mm	
Otevřená plocha	40%	
Lepidlo	Čiré, odstranitelné lepidlo na bázi rozpouštědla	
Životnost při použití v exteriéru	-2 roky	Při laminování, životnost záleží na

		způsobu aplikace
Teplotní rozmezí po dobu instalace	+10°C až +32°C	
Teplotní rozmezí po dobu využití	-17°C až +50°C	
Smrsknutí fólie	< 1 % po dolepení	
Lepivost	5N/25mm	GB2792-81
Honota uvolnění	0,4 – 1N /4cm	

Rozměry:

Délka, jádro role	50 bm navinutých na 3palcovém jádru	
Výrobní šířka	1370mm, 1520mm	

Upozornění:

Technické údaje se vztahují na nepotíštěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezavazují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset neneseme žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Vydání ze září 2021.